

CATALISADOR EPÓXI MERCURE (PARTE B)

O CATALISADOR EPOXI MERCURE (Parte B) deve **obrigatoriamente** ser adicionado ao *Esmalte Epóxi Catalisável Mercure, Fundo Epóxi Catalisável Mercure E Primer Clear Epóxi Mercure*. A mistura resultante constitui um produto de elevada resistência a agentes químicos, solventes e umidade. Proporciona um revestimento de alta dureza, muito resistente à abrasão, de fácil limpeza e de excelentes características anticorrosivas.

Escolha corretamente o tipo de catalisador (Parte B) a ser utilizado: para obter maior resistência a produtos químicos (solventes, álcalis, sais e óleos), use o CATALISADOR POLIAMINA AMN300 e para obter maior resistência à água, melhor adesão e flexibilidade, use o CATALISADOR POLIAMIDA AMD200.

INDICAÇÃO:

Agente de cura poliamida/ poliamina para uso exclusivo em *Tinta, Fundo ou Clear Epóxi Mercure*, resultando no produto final para aplicação.

EMBALAGEM:

720 mL

COMPOSIÇÃO:

CATALISADOR POLIAMINA AMN300: Poliamina, hidrocarbonetos aromáticos e glicóis.

CATALISADOR POLIAMIDA AMD200: Poliamida, hidrocarbonetos aromáticos e glicóis.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Teor de Sólidos (%)	40-50
Peso Específico (g / cm ³)	0,90 - 1,00
Viscosidade CF4 (seg)	30-60
Toxidade	Consultar FISPQ

APLICAÇÃO:

Misture bem o conteúdo das embalagens, até sua completa homogeneização; Adicione lentamente sob agitação constante, 1 MEDIDA *Catalisador Epóxi Mercure* (Parte B), sobre 4 MEDIDAS de *Tinta, Fundo ou Clear Epóxi Mercure* (Parte A), de forma lenta, gradual e com homogeneização constante com o auxílio de uma espátula de metal ou madeira por aproximadamente 5 minutos. Aguardar de 15 a 20 minutos após a catálise (tempo de indução) antes da aplicação do produto. Se necessário diluição, usar Diluente Epóxi ou Thinner PP Mercure em no máximo 15%.

RECOMENDAÇÕES

A reação química é irreversível, portanto, prepare apenas o volume a ser utilizado. A vida útil da mistura (pot life à 25°C), é de 6 a 8 horas, não devendo ser utilizado após este período.

ARMAZENAMENTO:

Manter a embalagem devidamente fechada, fora de alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco e ventilado e longe de fontes de calor.

ADVERTÊNCIAS:

Não reutilizar a embalagem. Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se

ingerido, não provocar vômito. Consulte um médico levando a embalagem. Para maiores informações, consulte a FISPQ – Ficha de Segurança do Produto.

DESEMPENHO DO PRODUTO:

O desempenho do produto será resguardado, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante fornecidas por meio do rótulo da embalagem, FISPQ e site da empresa. O desempenho do produto depende de variáveis, como as condições climáticas, o conhecimento técnico e prático do aplicador e outros casos excepcionais que não estão ao alcance do fabricante.

VALIDADE:

24 meses, após a data de fabricação.

GARANTIA:

Este produto passou por rigoroso controle de qualidade e terá suas características resguardadas, desde que sejam seguidas corretamente as instruções de uso.

EMERGÊNCIAS MÉDICAS (24hrs): CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA (CIT – Paraná):
0800-410148

A *Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)* pode ser obtida por meio do telefone (43) 3377-5500.

Mercure Tintas Ltda.

CNPJ: 05.691.870/0001-78

Rua: Meire Cristiane Bonancea Santos, 265

Conjunto Hab. Jesualdo Garcia Pessoa

Londrina - Pr - CEP: 86.031-392

Contato: (43) 3377-5500 ou

mercure@mercuretintas.com.br

Químico Resp: Luis Carlos Ferreira dos Santos

CRQ PR 09400615 – IX Região