

Trata-se de um produto de fácil aplicação, secagem rápida, bom alastramento e boa aderência. Seu aspecto liso evita a aderência de sujeira e protege contra a ação do intemperismo. Após seco, produz um filme de efeito metálico realçando as superfícies pintadas.

INDICAÇÃO:

Indicado para aplicações em superfícies internas e externas de ferro, aço carbono, alumínio e galvanizados.

EMBALAGEM:

Lata 225mL

Lata 900mL

Galão 3,6L

CORES:

Conforme catálogo.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA:

Resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos, aditivos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Acabamento	Brilhante
Teor de Sólidos (%)	35 – 45
Peso Específico (g / cm³)	0,90 - 1,00
Viscosidade KU	70 – 80
Cobertura (%)	Mínimo 85
Brilho (U.B.)	Mínimo 80
Diluyente	Aguarrás ou Thinner 200S
Toxidade	Consultar FISPQ

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE – Conforme ABNT NBR 13245: A superfície deverá estar seca, firme e sem poeira, isenta de contaminantes, tais como: óleos, sais, graxas, gorduras, poeiras, etc., devidamente aplicada com fundo recomendado. A preparação cuidadosa da superfície a ser pintada é princípio fundamental para que a pintura dure por muito tempo, antes de iniciar a pintura, observe as seguintes instruções:

Ferro ou Aço Carbono	Novo: Lixar, desengraxar e aplicar uma demão de Fundo Zarcão Mercure. Repintura/Ferrugem: Remover totalmente a ferrugem com o auxílio de lixa, se necessário aplicar Convertedor de ferrugem e aplicar Fundo Zarcão Mercure.
Alumínio ou Galvanizado	Aplicar uma demão de Fundo Galvanizado Mercure
Madeira	Lixar a superfície, aplicar 1 a 2 demãos de Fundo Branco Fosco Mercure. Obs.: Não aplicar sobre madeira verde ou com qualquer teor de umidade.

DILUIÇÃO:

Até 10% de Aguarrás Mercure para todas as demãos, ou conforme necessidade do substrato.

APLICAÇÃO:

De 2 a 3 demãos usando rolo de espuma, pincel ou pistola convencional. Para obter um efeito metalizado é necessário o uso de pistola.

RENDIMENTO:

Até 15m² por litro/demão

O rendimento pode variar dependendo da porosidade, diluição, absorção da superfície, técnicas de aplicação e tonalidade da cor escolhida.

SECAGEM:

Toque: 2 horas
Entre demãos: 6 horas
Final: 8 horas
Cura Total: 72 horas

ARMAZENAMENTO:

Não guardar o produto diluído. Manter a embalagem devidamente fechada, fora de alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco e ventilado.

ADVERTÊNCIAS:

Evitar a pintura de área externa em dias chuvosos ou com ocorrências de ventos fortes que podem transportar, para a pintura, pó ou partículas suspensas no ar. Não utilize este produto em temperatura ambiente abaixo de 10°C ou acima de 40°C ou com umidade relativa do ar acima de 85%. Não usar outro solvente para diluição. Quando usar removedor pastoso para remoção de tinta velha, recomenda-se a limpeza perfeita para que não fique resíduo de parafina. Não aplicar em superfície muito quente, pois pode ocasionar bolhas. Não aplicar camada muito alta, pois pode enrugur. Uma característica natural do esmalte sintético é a tendência de perda gradativa de brilho em ambientes externos e amarelecimento de tonalidades branca e gelo em superfícies internas, porém estas características não influenciam na resistência ou durabilidade da pintura. Não aplicar cores claras sobre cores escuras, pois pode ocasionar falta de cobertura. Não utilizar lotes diferentes para fazer continuação de pinturas, poderá haver mudança na tonalidade, bem como no acabamento.

DESEMPENHO DO PRODUTO:

O desempenho do produto será resguardado, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante fornecidas por meio do rótulo da embalagem, FISPQ e *site* da empresa. O desempenho do produto depende de variáveis, como a preparação de superfície, as condições climáticas, o conhecimento técnico e prático do aplicador e outros casos excepcionais que não estão ao alcance do fabricante.

O rendimento do produto depende do tipo de superfície e do sistema de pintura a ser realizado, da espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais, etc.

Normalmente com 02 ou 03 demãos se consegue ótimo resultado, dependendo do tipo de cor ou estado da parede, pode ser que seja preciso mais demãos.

VALIDADE:

24 meses, após a data de fabricação.

EMERGÊNCIAS MÉDICAS (24h): CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA (CIT – Paraná): 0800-410148

A *Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)* e o *Boletim Técnico* deste produto podem ser obtidos pelo site www.mercuretintas.com.br

MERCURE TINTAS LTDA

CNPJ 05.691.870/0001-78

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Químico Resp: CRQ PR 09400615– IX Região