

O Flexparede é um impermeabilizante acrílico, com propriedades elásticas utilizado para proteção de superfícies externas oferecendo grande aderência e durabilidade. Possui 6 ações em um único produto: Selador; Impermeabilizante; Acabamento; Antimofo; Elimina microfissuras*; Proteção contra batida de chuva. Esse produto é indicado para impermeabilização de fachadas, paredes externas em geral ou muros de alvenaria sujeitos a batidas de chuva, reboco, concreto e fibrocimento.

* Conforme a norma técnica NBR 9575, microfissuras são aberturas inferiores a 0,05mm de largura. Necessário 3 demãos para atingir a proteção e resistência à fissura.

EMBALAGEM:

Galão 3,6kg
Balde 18,0kg.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA:

Emulsão acrílica elastomérica, cargas minerais, pigmentos inorgânico, aditivos e água.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Acabamento	Fosco
Teor de Sólidos (%)	40 - 55
Peso Específico (g / cm³)	1,20 - 1,35
Viscosidade K.U.	80 – 90
Diluyente	Água
Toxidade	Consultar FISPQ

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE – Conforme ABNT NBR 13245:

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou mofo. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. O brilho deve ser eliminado através de lixamento para dar maior aderência. Antes de pintar, seguir as seguintes orientações, de acordo com a superfície:

Partes Soltas, Caiadas ou Mal Aderidas:

Devem ser raspadas ou escovadas até completa remoção e em seguida aplicar Fundo Preparador de Paredes.

Superfícies Mofadas:

Lavar com solução de Limpa Telha Mercure 1:1; aguardar a secagem; seguir as orientações específicas de cada superfície.

Limos, Incrustações e demais sujeiras:

Lavar com solução de Limpa Telha Mercure e água (1:1), deixar agir por 30 minutos, logo após lavar com água e o auxílio de hidrojateamento mecânico até a total remoção da sujeira e partes mal aderidas.

Superfícies Com Manchas De Gordura:

Lavar com solução de água e sabão/detergente neutro; aguardar a secagem mínima de 3 dias; seguir as orientações específicas de cada superfície.

Reboco Novo:

Deve-se aguardar a cura por no mínimo, 30 dias. Aplicar direto no reboco o Flexparede Mercure diluído em 10% com água potável, desde que o reboco esteja com baixa absorção. Para nivelar a superfície utilizar Massa Acrílica

Trinca e Fissuras Profundas:

As trincas e fissuras devem ser abertas com ferramenta adequada e após aplicar uma demão de Flexparede e aplicar tela de poliéster. Após a secagem nivelar com Massa Acrílica.

Repintura:

Raspar e lixar até eliminar o brilho e remover a tinta antiga mal aderida.

APLICAÇÃO:

De 2 a 3 demãos nas paredes, usando rolo de lâ cerdas baixas, pincel ou pistola. Agite bem o produto antes da aplicação

DILUIÇÃO:

Dilua a primeira demão (demão de imprimação) em até 10% de água para proporcionar melhor penetração do produto no substrato. Nas outras demãos, o produto deve ser aplicado sem diluição.

RENDIMENTO:

30m² / balde de 3,6kg

150m² / balde de 18kg

O rendimento pode variar dependendo da porosidade, diluição, absorção da superfície, técnicas de aplicação e tonalidade da cor escolhida.

SECAGEM:

Toque: 2 horas

Entre demãos: 4 horas

Final: 24 horas

ADVERTÊNCIAS:

Evitar a pintura de área externa em dias chuvosos ou com ocorrências de ventos fortes que podem transportar, para a pintura, pó ou partículas suspensas no ar. Não recomendamos pintar em ambientes com temperaturas inferiores a 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%. Não usar outro solvente para diluição. Não aplicar sobre superfícies de alvenarias úmidas, molhadas ou com infiltrações. Corrigir falhas antes da pintura. Não aplicar em superfícies muito quentes. Até 30 dias após a pintura, pingos de chuva ou respingos de água podem provocar manchas; se isto ocorrer lave toda a superfície com água limpa imediatamente; esta lavagem não altera as características do produto. Não usar sobre produtos à base de solventes antes do procedimento de repintura ou de preparo à superfície. Cores que em sua composição apresentam pigmentos amarelos, vermelhos e laranjas podem sofrer desbotamento precoce quando expostas a raios UV. Não limpar a pintura com pano seco, pois poderá ocorrer o polimento da superfície. Não aplicar cores claras sobre cores escuras, pois pode ocasionar falta de cobertura.

FRASES DE PRECAUÇÃO: Leia atentamente o rótulo antes de utilizar o produto. Durante a aplicação utilize luvas de borracha e óculos de proteção. Mantenha a embalagem bem fechada. Conserve fora do alcance de crianças e dos animais domésticos. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Caso ocorra contato com a pele ou olhos, lave imediatamente com água em abundância.

ARMAZENAMENTO:

Não guardar o produto diluído. Manter a embalagem devidamente fechada, fora de alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco e ventilado.

DESEMPENHO DO PRODUTO:

O desempenho do produto será resguardado, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante fornecidas por meio do rótulo da embalagem, FISPQ e *site* da empresa. O desempenho do produto depende de variáveis, como a preparação de superfície, as condições climáticas, o conhecimento técnico e prático do aplicador e outros casos excepcionais que não estão ao alcance do fabricante. O rendimento do produto depende do tipo de superfície e do sistema de pintura a ser realizado, da espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais, etc.

VALIDADE:

24 meses, após a data de fabricação.

EMERGÊNCIAS MÉDICAS (24h):

CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA (CIT – Paraná): 0800-410148

O Boletim Técnico e a Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) pode ser obtida pelo nosso site:

www.mercuretintas.com.br

Mercure Tintas Ltda.

CNPJ: 05.691.870/0001-78

Rua: Meire Cristiane Bonancea Santos, 265

Conjunto Hab. Jesualdo Garcia Pessoa

Londrina - PR - CEP: 86.031-392

Contato: (43) 3377-5500 ou

mercure@mercuretintas.com.br

Químico Resp.: Luis Carlos Ferreira dos Santos

CRQ PR 09400615 – IX Região