

O *Fundo Branco Fosco Mercure* é um selador desenvolvido para uniformizar e preparar superfícies de madeira e gesso proporcionando um acabamento muito mais sofisticado. Proporciona uma película que reduz a absorção dos poros da superfície, aumentando o rendimento das tintas de acabamento. Possui alto poder de enchimento, o que facilita o processo de pintura, e melhora o aspecto final do acabamento. É muito fácil de aplicar e também de lixar. Indicado como primeira demão sobre madeira em geral e gesso em superfícies internas e externas.

EMBALAGEM:

900mL
Galão 3,6L
Lata 18L.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA:

Resina alquídica, cargas minerais, aditivos, pigmentos inorgânicos e hidrocarbonetos alifáticos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Teor de Sólidos (%)	40 – 60
Peso Específico (g / cm³)	1,15 – 1,30
Viscosidade KU	80 – 90
Diluyente	Aguarrás

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE – Conforme ABNT NBR 13245:

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou mofo. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. O brilho deve ser eliminado através de lixamento para dar maior aderência. Antes de pintar, seguir as seguintes orientações, de acordo com a superfície:

Madeira	Nova: Lixar a superfície para eliminar as farpas; aplicar 1 a 2 demãos, ou conforme necessidade.
	Repintura: Lixar a superfície para eliminar o brilho; retirar todo o pó.
Gesso / Alvenaria	Lixar, eliminar poeira e partes soltas, no caso de repintura aplicar Fundo Preparador de Paredes
Manchas de gordura ou graxa	Lavar com solução de água e detergente; aguardar a secagem; se não remover, limpar com Thinner PS Mercure ou decapante e esperar secar; seguir as orientações específicas de cada superfície acima
Partes mofadas	Lavar com solução de <i>Limpa Telha Mercure</i> 1:1; aguardar a secagem; seguir as orientações específicas de cada superfície acima.

DILUIÇÃO

Pincel/Rolo de espuma: 10% com aguarrás
Pistola: 20% com aguarrás

APLICAÇÃO

Utilizar pincel, rolo de espuma ou pistola

RENDIMENTO

Até 10m² por litro/demão dependendo da espessura, diluição, absorção da superfície, técnicas de aplicação.

SECAGEM

Ao toque: 1 hora
Entre demãos: 8 horas
Final: 24 horas

ADVERTÊNCIAS:

Evitar a pintura de área externa em dias chuvosos ou com ocorrências de ventos fortes que podem transportar, para a pintura, pó ou partículas suspensas no ar. Não utilize este produto em temperatura ambiente abaixo de 10°C ou acima de 40°C ou com umidade relativa do ar acima de 85%. Não deixar o fundo mais de 5 dias sem aplicar o acabamento, sendo que, se o fundo ficar exposto mais de 72 horas, deve-se efetuar um lixamento leve na superfície antes de aplicar o acabamento. Não usar outro solvente para diluição. Quando usar removedor pastoso para remoção de tinta velha, recomenda-se a limpeza perfeita para que não fique resíduo de parafina. Não aplicar em superfície muito quente, pois pode ocasionar bolhas. Não aplicar camada muito alta, pois pode enruguar.

ARMAZENAMENTO:

Não guardar o produto diluído. Manter a embalagem devidamente fechada, fora de alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco e ventilado.

DESEMPENHO DO PRODUTO:

O desempenho do produto será resguardado, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante fornecidas por meio do rótulo da embalagem, FISPQ e *site* da empresa. O desempenho do produto depende de variáveis, como a preparação de superfície, as condições climáticas, o conhecimento técnico e prático do aplicador e outros casos excepcionais que não estão ao alcance do fabricante.

O rendimento do produto depende do tipo de superfície e do sistema de pintura a ser realizado, da espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais, etc.

VALIDADE:

24 meses, após a data de fabricação.

EMERGÊNCIAS MÉDICAS (24h): CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA (CIT – Paraná): 0800-410148

A *Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)* e o *Boletim Técnico* deste produto podem ser obtidos pelo site www.mercuretintas.com.br

Mercure Tintas Ltda.

CNPJ: 05.691.870/0001-78

Rua: Meire Cristiane Bonancea Santos, 265

Conjunto Hab. Jesualdo Garcia Pessoa

Londrina - PR - CEP: 86.031-392

Contato: (43) 3377-5500 ou mercure@mercuretintas.com.br

Químico Resp.: Luis Carlos Ferreira dos Santos

CRQ PR 09400615 – IX Região