

O Fundo Branco Fosco Base Água Mercure é um produto desenvolvido para uniformizar e preparar superfícies de madeira e gesso proporcionando um acabamento muito mais sofisticado. Proporciona uma película que reduz a absorção dos poros da superfície, aumentando o rendimento das tintas de acabamento. Possui alto poder de enchimento, o que facilita o processo de pintura, e melhora o aspecto final do acabamento. É muito fácil de aplicar e também de lixar. Indicado como primeira demão sobre madeira em geral e gesso em superfícies internas e externas.

**EMBALAGEM:**

900 mL, Galão 3,6L.

**CORES:**

Branco

**COMPOSIÇÃO QUÍMICA:**

Copolímero acrílico estirenado em emulsão, aditivos de reologia, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, biocidas não metálicos e água.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Teor de Sólidos (%)	60 - 65
Peso Específico (g / cm <sup>3</sup> )	1,50 – 1,70
Viscosidade K.U.	85 - 95
pH	8,5 - 10
Diluyente	Água

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE – Conforme ABNT NBR 13245:**

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou mofo. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. O brilho deve ser eliminado através de lixamento para dar maior aderência. Antes de pintar, seguir as seguintes orientações, de acordo com a superfície:

<b>Madeira</b>	<b>Nova:</b> Lixar a superfície para eliminar as farpas; aplicar 1 a 2 demãos, ou conforme necessidade.
	<b>Repintura:</b> Lixar a superfície para eliminar o brilho; retirar todo o pó.
<b>Gesso / Alvenaria</b>	Lixar, eliminar poeira e partes soltas, no caso de repintura aplicar Fundo Preparador de Paredes
<b>Manchas de gordura ou graxa</b>	Lavar com solução de água e detergente; aguardar a secagem; se não remover, limpar com Thinner PS Mercure ou decapante e esperar secar; seguir as orientações específicas de cada superfície acima
<b>Partes mofadas</b>	Lavar com solução de <i>Limpa Telha Mercure</i> 1:1; aguardar a secagem; seguir as orientações específicas de cada superfície acima.

**APLICAÇÃO:**

Aplicar 1 a 2 demãos ou conforme a necessidade, com rolo de espuma, lâ baixa, pincel ou pistola.

**DILUIÇÃO:**

Diluir com água potável, pincel e rolo até 10%, na pistola até 20%.

**RENDIMENTO:**

Até 15m<sup>2</sup> L/demão. Podendo variar de acordo com a aplicação, absorção da superfície e espessura da camada

aplicada.

**SECAGEM:**

Ao toque: 1 hora.  
Entre demãos: 4 horas.  
Total: 8 horas

**ARMAZENAMENTO:**

Não guardar o produto diluído. Manter a embalagem devidamente fechada, fora de alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco e ventilado.

**ADVERTÊNCIAS:**

Evitar a pintura de área externa em dias chuvosos ou com ocorrências de ventos fortes que podem transportar, para a pintura, pó ou partículas suspensas no ar. Não utilize este produto em temperatura ambiente abaixo de 10°C ou acima de 40°C ou com umidade relativa do ar acima de 85%. Não deixar o Fundo mais de 5 dias sem aplicar o acabamento, sendo que, se o fundo ficar exposto mais de 72 horas, deve-se efetuar um lixamento leve na superfície antes de aplicar o acabamento. Não usar outro solvente para diluição. Não aplicar sobre superfícies de alvenarias úmidas, molhadas ou com infiltrações. Corrigir falhas antes da pintura. Não limpar a pintura com pano seco, pois poderá ocorrer o polimento da superfície.

**DESEMPENHO DO PRODUTO:**

O desempenho do produto será resguardado, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante fornecidas por meio do rótulo da embalagem, FISPQ, *site* da empresa. O desempenho do produto depende de variáveis, como a preparação de superfície, as condições climáticas, o conhecimento técnico e prático do aplicador e outros casos excepcionais que não estão ao alcance do fabricante.

O rendimento do produto depende do tipo de superfície e do sistema de pintura a ser realizado, da espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais, etc.

**VALIDADE:**

24 meses, após a data de fabricação.

**GARANTIA:**

Este produto passou por rigoroso controle de qualidade e terá suas características resguardadas, desde que sejam seguidas corretamente as instruções de uso. O desempenho do *Fundo Branco Fosco Base Água* depende das condições de preparação da superfície; faça-a corretamente e terá a garantia do produto assegurada.

Observação: Os valores de secagem e das características técnicas mostradas anteriormente são obtidos em condições adequadas de temperatura e umidade (25°C e 70% U.R.).

**EMERGÊNCIAS MÉDICAS (24h):** CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA (CIT – Paraná): 0800-410148

A *Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)* pode ser obtida por meio do telefone (43) 3377-5500.

**Mercure Tintas Ltda.**

CNPJ: 05.691.870/0001-78  
Rua: Meire Cristiane Bonancea Santos, 265  
Conjunto Hab. Jesualdo Garcia Pessoa  
Londrina - PR - CEP: 86.031-392  
Contato: (43) 3377-5500  
*Químico Resp: Luis Carlos Ferreira dos Santos*  
CRQ PR 09400615 – IX Região