

Fundo especialmente formulado para proporcionar belíssimos acabamentos sobre alumínio e aço galvanizado, pois permite a aderência do produto ao substrato e dos acabamentos recomendados sobre ele. Tem excelente rendimento e é muito fácil de aplicar. É indicado para pintura de canaletas, chapas, forros, esquadrias e painéis de publicidade em interiores e exteriores.

EMBALAGEM:

Lata 900mL

Galão 3,6L

Lata 18,0L.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA:

Resina alquídica, pigmentos inorgânicos, cargas inertes, aditivos, hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Acabamento	Fosco
Teor de Sólidos (%)	40 – 60
Peso Específico (g / cm³)	1,20 – 1,40
Viscosidade KU	80 – 90
Diluyente	Aguarrás ou Thinner 200S Mercure
Toxidade	Consultar FISPQ

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE – A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou mofo. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. O brilho deve ser eliminado através de lixamento para dar maior aderência. Antes de pintar, seguir as seguintes orientações, de acordo com a superfície:

Alumínio ou Galvanizado

Novo: Lixar a superfície remover o pó; aplicar uma demão de *Fundo para Galvanizado Mercure*.

Repintura: Raspar e lixar para remover tinta antiga e mal aderida; aplicar *Fundo para Galvanizado Mercure*.

DILUIÇÃO

Pincel/Rolo de espuma: 10% com *Aguarrás ou Thinner 200S Mercure*

Pistola: 20% com *Aguarrás ou Thinner 200S Mercure*

Agitar bem o produto antes da diluição

APLICAÇÃO

Utilizar pincel, rolo de espuma ou pistola.

RENDIMENTO

De 10 a 15 m² por litro/demão dependendo da espessura, diluição, absorção da superfície, técnicas de aplicação.

SECAGEM

Ao toque: 30 minutos

Entre demãos: 8 horas

Final: 24 horas

ARMAZENAMENTO:

Não guardar o produto diluído. Manter a embalagem devidamente fechada, fora de alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco e ventilado.

ADVERTÊNCIAS:

Evitar a pintura de área externa em dias chuvosos ou com ocorrências de ventos fortes que podem transportar, para a pintura, pó ou partículas suspensas no ar. Não utilize este produto em temperatura ambiente abaixo de

10°C ou acima de 40°C ou com umidade relativa do ar acima de 85%. Não usar outro solvente para diluição. Não aplicar em superfície muito quente, pois pode ocasionar bolhas, havendo formação de bolhas na aplicação, corrigir imediatamente o defeito para não haver destacamento. Não aplicar camada muito alta, pois pode enrugar.

DESEMPENHO DO PRODUTO:

O desempenho do produto será resguardado, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante fornecidas por meio do rótulo da embalagem, FISPQ e *site* da empresa. O desempenho do produto depende de variáveis, como a preparação de superfície, as condições climáticas, o conhecimento técnico e prático do aplicador e outros casos excepcionais que não estão ao alcance do fabricante. Este boletim é meramente orientativo e não deve ser considerado como garantia ou especificação de qualidade. O rendimento do produto depende do tipo de superfície e do sistema de pintura a ser realizado, da espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais, etc.

VALIDADE:

24 meses, após a data de fabricação.

Mercure Tintas Ltda.

CNPJ: 05.691.870/0001-78

Rua: Meire Cristiane Bonancea Santos, 265

Conjunto Hab. Jesualdo Garcia Pessoa

Londrina - PR - CEP: 86.031-392

Contato: (43) 3377-5500 ou mercure@mercuretintas.com.br

Químico Resp.: Luis Carlos Ferreira dos Santos

CRQ PR 09400615 – IX Região