

O **Fundo Preparador de Parede Mercure** é um produto base de dispersão aquosa de um copolímero acrílico, insaponificável e de alta penetração em superfícies porosas de alvenaria. Sela e prepara superfícies de alvenaria, gesso e concreto para receber o acabamento. Age de forma que fixa/agrega as partículas soltas das superfícies aumentando o rendimento da tinta e garantindo maior durabilidade da pintura, pois uniformiza a absorção da parede. Possui alto poder de penetração e excelente resistência a alcalinidade. Indicado para superfícies internas e externas de reboco, concreto, pinturas descascadas ou calcinadas, caiadas, gesso, fibrocimento, melhorando a aderência das tintas de acabamento.

**EMBALAGEM:**

Galão 3,6L

Balde 18L.

**COMPOSIÇÃO QUÍMICA:**

Resina à base de dispersão aquosa de polímeros estireno acrílico e vinílicos modificados, fungicidas e bactericidas, glicóis e tensoativos.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Teor de Sólidos (%)</b>	5 – 15
<b>Peso Específico (g / cm<sup>3</sup>)</b>	0,80 – 1,00
<b>Viscosidade Copo Ford 04 (t)</b>	20 – 40

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE – Conforme ABNT NBR 13245:**

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou mofo. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. O brilho deve ser eliminado através de lixamento para dar maior aderência. Antes de pintar, seguir as seguintes orientações, de acordo com a superfície.

**APLICAÇÃO / DILUIÇÃO:**

Aplicar uma demão com rolo de lã, pincel ou pistola. Produto pronto pra uso.

**RENDIMENTO:**

Até 15 m<sup>2</sup> por litro/demão dependendo da espessura, diluição, absorção da superfície, técnicas de aplicação.

**SECAGEM:**

Ao toque: 30 minutos

Final: 4 horas

**ADVERTÊNCIAS:**

Evitar a pintura de área externa em dias chuvosos ou com ocorrências de ventos fortes que podem transportar, para a pintura, pó ou partículas suspensas no ar. Não recomendamos pintar em ambientes com temperaturas inferiores a 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%. Não usar outro solvente para diluição. Não aplicar sobre superfícies de alvenarias úmidas, molhadas ou com infiltrações. Corrigir falhas antes da pintura. Não aplicar em superfícies muito quentes. Até 30 dias após a pintura, pingos de chuva ou respingos de água podem provocar manchas; se isto ocorrer lave toda a superfície com água limpa imediatamente; esta lavagem não altera as características do produto. Não usar sobre produtos à base de solventes antes do procedimento de repintura ou de preparo à superfície. Cores que em sua composição apresentam pigmentos amarelos, vermelhos e laranjas podem sofrer desbotamento precoce quando expostas a raios UV. Não limpar a pintura com pano seco, pois poderá ocorrer o polimento da superfície. Não aplicar cores claras sobre cores escuras, pois pode ocasionar falta de cobertura.

**FRASES DE PRECAUÇÃO:** Leia atentamente o rótulo antes de utilizar o produto. Durante a aplicação utilize luvas de borracha e óculos de proteção. Mantenha a embalagem bem fechada. Conserve fora do alcance de crianças e dos animais domésticos. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Caso ocorra contato com a pele ou olhos, lave imediatamente com água em abundância.

**ARMAZENAMENTO:**

Não guardar o produto diluído. Manter a embalagem devidamente fechada, fora de alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco e ventilado.

**DESEMPENHO DO PRODUTO:**

O desempenho do produto será resguardado, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante fornecidas por meio do rótulo da embalagem, FISPQ e *site* da empresa. O desempenho do produto depende de variáveis, como a preparação de superfície, as condições climáticas, o conhecimento técnico e prático do aplicador e outros casos excepcionais que não estão ao alcance do fabricante. O rendimento do produto depende do tipo de superfície e do sistema de pintura a ser realizado, da espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais, etc.

**VALIDADE:**

24 meses, após a data de fabricação.

**EMERGÊNCIAS MÉDICAS (24h):**

CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA (CIT – Paraná): 0800-410148

O Boletim Técnico e a Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) pode ser obtida pelo nosso site:

[www.mercuretintas.com.br](http://www.mercuretintas.com.br)

**Mercure Tintas Ltda.**

CNPJ: 05.691.870/0001-78

Rua: Meire Cristiane Bonancea Santos, 265

Conjunto Hab. Jesualdo Garcia Pessoa

Londrina - PR - CEP: 86.031-392

Contato: (43) 3377-5500 ou

[mercure@mercuretintas.com.br](mailto:mercure@mercuretintas.com.br)

Químico Resp.: Luis Carlos Ferreira dos Santos

CRQ PR 09400615 – IX Região