

O **Fundo Preparador de Parede Mercure** é um produto base acrílica em solvente insaponificável e de alta penetração em superfícies porosas de alvenaria. Sela e prepara superfícies de alvenaria, gesso e concreto para receber o acabamento. Age de forma que fixa/agrega as partículas soltas das superfícies aumentando o rendimento da tinta e garantindo maior durabilidade da pintura, pois uniformiza a absorção da parede. Possui alto poder de penetração e excelente resistência a alcalinidade. Quando aplicado em superfícies de gesso não as deixa amareladas, corrige problemas como bolhas, desagregamento, descascamento, eflorescência e saponificação. Produto pronto para uso e é indicado para superfícies internas e externas de reboco, concreto, pinturas descascadas ou calcinadas, caiadas, gesso, fibrocimento.

EMBALAGEM:

Galão 3,6L
Lata 18L.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA:

Resina Acrílica, hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Teor de Sólidos (%)	5 – 15
Peso Específico (g / cm³)	0,80 – 1,00
Viscosidade Copo Ford 04 (t)	20 – 40

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE – Conforme ABNT NBR 13245:

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou mofo. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. O brilho deve ser eliminado através de lixamento para dar maior aderência. Antes de pintar, seguir as seguintes orientações, de acordo com a superfície:

Reboco	Novo: Deve-se aguardar a cura por, no mínimo, 30 dias. Aplicar Selador Acrílico Premium e, se necessário, nivelar a superfície aplicando Massa Acrílica (áreas externas) ou Massa Corrida (áreas internas). Fraco: Aplicar Fundo Preparador de Paredes Premium conforme recomendação da embalagem e, se necessário, nivelar a superfície, aplicando Massa Acrílica (áreas externas) ou Massa Corrida (áreas internas).
Com partes soltas, caiadas, mal aderidas	Devem ser raspadas, lixadas ou escovadas até completa remoção e em seguida aplicar o Fundo Preparador de Paredes Premium.
Manchas de gordura ou graxa	Lavar com solução de água e detergente; aguardar a secagem; se não remover, limpar com Thinner PS ou decapante e esperar secar; seguir as orientações específicas de cada superfície acima
Partes mofadas	Lavar com solução de <i>Limpa Telha</i> 1:1; aguardar a secagem; seguir as orientações específicas de cada superfície acima.

APLICAÇÃO / DILUIÇÃO:

Aplicar uma demão com rolo de lã, pincel ou pistola. Produto pronto pra uso.

RENDIMENTO:

Até 15 m² por litro/demão dependendo da espessura, diluição, absorção da superfície, técnicas de aplicação.

SECAGEM:

Ao toque: 30 minutos
Final: 4 horas

ARMAZENAMENTO:

Não guardar o produto diluído. Manter a embalagem devidamente fechada, fora de alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco e ventilado.

ADVERTÊNCIAS:

Evitar a pintura de área externa em dias chuvosos ou com ocorrências de ventos fortes que podem transportar, para a pintura, pó ou partículas suspensas no ar. Não utilize este produto em temperatura ambiente abaixo de 10°C ou acima de 40°C ou com umidade relativa do ar acima de 85%. Não deixar o Fundo mais de 5 dias sem aplicar o acabamento. Não usar outro solvente para diluição. Quando usar removedor pastoso para remoção de tinta velha, recomenda-se a limpeza perfeita para que não fique resíduo de parafina. Não aplicar em superfície muito quente, pois pode ocasionar bolhas. Não aplicar camada muito alta, pois pode enrugurar.

DESEMPENHO DO PRODUTO:

O desempenho do produto será resguardado, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante fornecidas por meio do rótulo da embalagem, FISPQ e *site* da empresa. O desempenho do produto depende de variáveis, como a preparação de superfície, as condições climáticas, o conhecimento técnico e prático do aplicador e outros casos excepcionais que não estão ao alcance do fabricante.

O rendimento do produto depende do tipo de superfície e do sistema de pintura a ser realizado, da espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais, etc.

VALIDADE:

24 meses, após a data de fabricação.

EMERGÊNCIAS MÉDICAS (24h): CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA (CIT – Paraná): 0800-410148

A *Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)* e o *Boletim Técnico* deste produto podem ser obtidos pelo site www.mercuretintas.com.br

Mercure Tintas Ltda.

CNPJ: 05.691.870/0001-78

Rua: Meire Cristiane Bonancea Santos, 265

Conjunto Hab. Jesualdo Garcia Pessoa

Londrina - PR - CEP: 86.031-392

Contato: (43) 3377-5500 ou mercure@mercuretintas.com.br

Químico Resp.: Luis Carlos Ferreira dos Santos

CRQ PR 09400615 – IX Região