

O Impermeabilizante *RESINA BASE ÁGUA MULTIUSO Mercure* é uma tinta à base d'água, de secagem rápida, ótimo rendimento e excelente cobertura é indicado para o acabamento estético e impermeabilização de telhas em geral, tijolos, fachadas e revestimentos cerâmicos. Seu filme liso evita a aderência de sujeira e protege contra a ação de intemperismo. Produto classificado conforme ABNT NBR 11702 do tipo 4.8.5.

**EMBALAGEM:**

3,6L e 18L.

**COMPOSIÇÃO QUÍMICA:**

Resina acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aditivos e água.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Acabamento</b>	Brilhante ou Fosco
<b>Teor de Sólidos (%)</b>	15 - 30
<b>Peso Específico (g / cm<sup>3</sup>)</b>	0,95 – 1,10
<b>Viscosidade CF4 (min)</b>	40 - 70
<b>Cobertura (%)</b>	Mínimo 85
<b>Ph</b>	8,5 – 9,5
<b>Diluyente</b>	Água
<b>Toxidade</b>	Consultar FISPQ

**APLICAÇÃO:**

De 2 a 3 demãos, usando rolo de lã cerdas baixas, pincel ou pistola convencional (pressão de 25 a 45 lbs/pol<sup>2</sup>). Agite bem o produto antes da diluição.

**DILUIÇÃO:**

Homogeneizar bem o produto antes da diluição, adiciona até 20% de água potável na primeira demão e 10% nas demãos seguintes.

**RENDIMENTO:**

Incolor: até 10m<sup>2</sup>/ litro/demão

Cores: até 14m<sup>2</sup> litro/demão

O rendimento pode variar dependendo da porosidade, diluição, absorção da superfície, técnicas de aplicação e tonalidade da cor escolhida.

**SECAGEM:**

Ao toque: 30 minutos

Entre demãos: 6 horas.

Final: 8 horas.

Atrito/Limpeza: 120 horas

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE – Conforme ABNT NBR 13245:**

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou mofo. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. O brilho deve ser eliminado através de lixamento para dar maior aderência. Antes de pintar, seguir as seguintes orientações, de acordo com a superfície:

<b>Alvenaria:</b>	Superfície nova - Aguardar secagem e cura de no mínimo 28 dias. Repintura - Raspar e lixar até eliminar o brilho e remover a tinta antiga mal aderida.
<b>Manchas De Gordura Ou Graxa:</b>	Lavar com solução de água e sabão/detergente neutro; aguardar a secagem total do substrato; seguir as orientações específicas de cada superfície.
<b>Limos, Mofo, Incrustações e demais sujidades:</b>	Lavar com solução de Limpa Telha Mercure e água (1:1), deixar agir por 30 minutos, logo após lavar com água e o auxílio de hidrojateamento mecânico até a total remoção da sujeira e partes mal aderidas.

**ARMAZENAMENTO:**

Armazenar em local coberto, fresco e ventilado. Manter e transportar sempre na posição vertical. Manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, reutilizada e nem descartada no meio ambiente. Para maiores informações consulte a FISPQ.

**ADVERTÊNCIAS:**

Durante a aplicação e secagem, o ambiente deve estar ventilado. Ao manusear o produto, usar máscara protetora, luvas e óculos de segurança apropriados. Sempre homogeneizar depois de diluir e antes de aplicar. Evitar a pintura de áreas externas em dias de chuva ou com ocorrências de ventos fortes que podem transportar para a pintura, pó ou partículas suspensas no ar. Não utilize este produto em temperatura ambiente abaixo de 10°C ou acima de 40°C ou com umidade relativa do ar acima de 85%.

**DESEMPENHO DO PRODUTO:**

Este produto passou por controle de qualidade e o desempenho do produto será resguardado, desde que sejam corretamente conservados e utilizados de acordo com as instruções do fabricante fornecido por meio do rótulo da embalagem, FISPQ, site da empresa e pela própria empresa. O desempenho do produto depende de variáveis como a preparação de superfície, condições climáticas, o conhecimento técnico e prático do aplicador e outros casos excepcionais que não estão ao alcance do fabricante.

**VALIDADE:**

24 meses, após a data de fabricação.

**GARANTIA:**

Este produto passou por rigoroso controle de qualidade e terá suas características resguardadas, desde que sejam seguidas corretamente as instruções de uso.

**EMERGÊNCIAS MÉDICAS (24hrs):** CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA (CIT – Paraná):  
0800-410148

A *Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)* pode ser obtida por meio do telefone (43) 3377-5500.

**Mercure Tintas Ltda.**

CNPJ: 05.691.870/0001-78

Rua: Meire Cristiane Bonancea Santos, 265

Conjunto Hab. Jesualdo Garcia Pessoa

Londrina - PR - CEP: 86.031-392

Contato: (43) 3377-5500 ou

[mercure@mercuretintas.com.br](mailto:mercure@mercuretintas.com.br)

Químico Resp: Luis Carlos Ferreira dos Santos

CRQ PR 09400615 – IX Região