

Indicado para a proteção das partes inferiores de veículos (chassis, para-lamas e saias dianteiras e traseiras) contra a ação da chuva, maresia, batida de pedra e terra. Este produto minimiza ruídos quando aplicado em partes internas de portas, laterais, capô, porta malas e assoalho. Quando diluído, pode ser aplicado como acabamento na suspensão (dianteira e traseira e na parte externa de chassis monobloco). Este produto foi formulado para receber qualquer tipo de acabamento automotivo sem que os mesmos apresentem distorções em suas tonalidades.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

- Lixar a área a ser reparada removendo ferrugem;
- Lixar a superfície com lixa grão 220 ou 320;
- Desengraxar o local com Solução Desengraxante Mercure, eliminando os vestígios de poeira, oleosidade e outras impurezas que possam comprometer o desempenho do produto;
- Preparar a superfície e aplicar o Wash Primer Mercure para uma perfeita adesão em metais não ferrosos e uma melhor proteção anticorrosiva em metais ferrosos;
- Recomendamos a utilização de um Primer Universal Mercure ou Primer PU 5100, antes da aplicação do Batida de Pedra, para que as qualidades de proteção e de aderência sejam mantidas.

APLICAÇÃO

Produto pronto para uso. Em caso de aplicações diluídas, adicionar no máximo 10% de água. Homogeneizar o produto antes de sua aplicação. Aplicar com uma pistola para emborrachamento automotivo, pincel e/ou trincha. Regular a pressão de ar entre 40 e 50 lbs/pol². Aplicar 2 ou 3 passadas cruzadas com intervalo de 5 a 10 minutos entre as passadas. Não aplicar diretamente sobre chapa nua. Fazer a proteção com Primer e/ou Wash primer Mercure antes da aplicação. O tempo de secagem pode ser maior que o indicado acima em ambientes com umidade do ar elevada. Utilizar pistola específica para aplicação de batida de pedra. Utilizar água para limpeza do equipamento

SECAGEM

- Toque: 30 minutos
- Manuseio: 4 horas
- Total: 12 horas
- Estufa 60°C: 30 - 40 minutos

RENDIMENTO

5 m²/litro/demão (camada de 1 mm)

COMPOSIÇÃO

Resina acrílica, espessante celulósico, pigmentos, cargas minerais, solventes diversos, água e aditivos.

EMBALAGEM

900ml

3,6L

18L

VALIDADE

24 meses. Estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

DESEMPENHO DO PRODUTO:

O desempenho do produto será resguardado, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante fornecidas por meio do rótulo da embalagem, FISPQ e site da empresa. O desempenho do produto depende de variáveis, como a preparação de superfície, as condições climáticas, o conhecimento técnico e prático do aplicador e outros casos excepcionais que não estão ao alcance do fabricante. O rendimento do produto depende do tipo de superfície e do sistema de pintura a ser realizado, da espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais, etc.

EMERGÊNCIAS MÉDICAS 24h: CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA (CIT – Paraná): 0800-410148.

O boletim Técnico e a Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) pode ser obtida através do site www.mercuretintas.com.br.

MERCURE TINTAS LTDA

CNPJ 05.691.870/0001-78

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Químico Resp: CRQ PR 09400615– IX Região