

Desenvolvido para dispensar a aplicação prévia de fundo ou primers anticorrosivos às superfícies ferrosas, tornando o trabalho de pintura mais prático, rápido e econômico. Indicado para uso externo e interno, sobre metais ferrosos, podendo ser utilizado simultaneamente como fundo e acabamento anticorrosivo. Pode ser aplicado diretamente sobre superfícies ferrosas, proporcionando ótimo acabamento, além de ótima proteção anticorrosiva e garantindo durabilidade das superfícies pintadas. Disponível em várias cores prontas é um produto de fácil aplicação, apresentando secagem rápida, ótima cobertura e rendimento. Possui bom alastramento, flexibilidade, aderência, dureza e ótima resistência ao atrito, além de excelente resistência a intempéries. Também indicado sobre galvanizados, alumínio, alvenaria, concreto, fibrocimento e madeiras, desde que essas superfícies sejam devidamente preparadas com os fundos indicados.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

Lixar e limpar as superfícies utilizando o Desengraxante Mercure, eliminando os vestígios de poeira, oleosidade, ferrugem e outras impurezas que possam comprometer o produto.

APLICAÇÃO

- Homogeneizar o produto antes de sua aplicação;
- Aplicar de duas a três demãos cruzadas com intervalo de 5 a 10 minutos.

DILUIÇÃO

10 a 20 % com Thinner 200S.

SECAGEM

- Toque: 20 a 30 minutos
- Manuseio: 10 a 12 horas
- Final: 72 horas
- Para melhorar secagem e resistência, adicionar de 10 a 15% do ACELERADOR PARA SINTETICO MERCURE.

RENDIMENTO

De 30 a 40 m² /galão em camada seca total de 30 a 35 microns.

COMPOSIÇÃO

Resinas alquídicas modificadas, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aditivos, solventes aromáticos e alifáticos.

EMBALAGEM

900ml

3,6L

18,0L

VALIDADE

2 anos. Estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

DESEMPENHO DO PRODUTO:

O desempenho do produto será resguardado, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante fornecidas por meio do rótulo da embalagem, FISPQ e site da empresa. O desempenho do produto depende de variáveis, como a preparação de superfície, as condições climáticas, o conhecimento técnico e prático do aplicador e outros casos excepcionais que não estão ao alcance do fabricante. O rendimento do produto depende do tipo de superfície e do sistema de pintura a ser realizado, da espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais, etc.

EMERGÊNCIAS MÉDICAS 24h: CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA (CIT – Paraná): 0800-410148.

O boletim Técnico e a Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) pode ser obtida através do site www.mercuretintas.com.br.

MERCURE TINTAS LTDA

CNPJ 05.691.870/0001-78

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Químico Resp: CRQ PR 09400615– IX Região