

Indicado para promover enchimento e aderência na preparação de superfícies metálicas em pinturas gerais ou em pequenos reparos, apresenta bom desempenho quando aplicado em conjunto com acabamentos em poliuretanos e/ou poliéster. Para aplicação em peças plásticas e fibra de vidro é recomendado o uso da Seladora para Plástico Mercure.

**CATÁLISE**

Volume:

- 5 partes do PRIMER PU HS 5110
- 1 parte do ENDURECEDOR PP510

Peso:

- 150g do PRIMER PU HS 5110
- 20g do ENDURECEDOR PP510

**DILUIÇÃO:**

De 20 a 30% com Thinner 400 PU Mercure

**APLICAÇÃO:**

- Homogeneizar o produto antes de sua aplicação;
- Aplicar duas a três passadas com intervalo de 5 a 10 minutos;
- Pistola convencional - bico: 1.5 mm - 2.0 mm – Pressão de aplicação: 40 - 50lbs/pol<sup>2</sup>;
- Pistola HVLP - bico: 1.7 mm – 2.0 mm – Pressão de aplicação: 21 - 36lbs/pol<sup>2</sup>.

**SECAGEM:**

- Toque: 20 - 30 minutos;
- Manuseio: 1h – 2h;
- Total: 4 h para lixamento;
- Estufa (60º): 45 minutos.

**MANUSEIO:**

- Lixamento a Seco: iniciar com lixa 320 ou 400 / finalizar com lixa 400 ou 600;
- Lixamento a Úmido: iniciar com lixa 400 / finalizar com lixa 600;
- Vida útil da mistura após catalise: 1 h a 2h a 25°C.

**RENDIMENTO**

10 m<sup>2</sup>/litro/demão, aplicada a uma espessura de 20 a 50 µm (Microns) (podendo variar de acordo com a diluição realizada).

**COMPOSIÇÃO**

Primer: Resina Poliuretânica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, solventes orgânicos e aditivos.

Catalisador: Polisocianato e solventes orgânicos.

**EMBALAGEM**

Primer PU HS 5110 - 750mL / 3,0L

Endurecedor PP510 – 150mL / 600mL

**VALIDADE**

24 meses. Estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

**DESEMPENHO DO PRODUTO:**

O desempenho do produto será resguardado, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante fornecidas por meio do rótulo da embalagem, FISPQ e site da empresa. O desempenho do produto depende de variáveis, como a preparação de superfície, as condições climáticas, o conhecimento técnico e prático do aplicador e outros casos excepcionais que não estão ao alcance do fabricante. O rendimento do produto depende do tipo de superfície e do sistema de pintura a ser realizado, da espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais, etc.

**EMERGÊNCIAS MÉDICAS 24h: CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA (CIT – Paraná): 0800-410148.**

O boletim Técnico e a Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) pode ser obtida através do site [www.mercuretintas.com.br](http://www.mercuretintas.com.br).

**MERCURE TINTAS LTDA**

CNPJ 05.691.870/0001-78

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Químico Resp: CRQ PR 09400615– IX Região