

Utilizado para remover pinturas automotivas originais, repinturas (esmaltes, stains, texturas, vernizes e seladoras de base alquídica, nitrocelulósica, acrílica ou poliuretânica), pinturas em eletrodomésticos e ferragens. Possui alto poder de remoção, consistência gelatinosa com alta viscosidade facilitando a aplicação em superfícies verticais.

APLICAÇÃO

Produto pronto para uso. Abra a embalagem apoiando uma das mãos sobre a tampa para evitar que ela salte devido à pressão interna. Aplique o produto com um pincel e/ou trincha em alta camada, espalhando por toda a área a ser removida. Deixe o produto agir por um período de 05 a 10 minutos ou até que o revestimento apresentar sinais de enrugamento ou amolecimento (este tempo pode variar dependendo do tipo de pintura a ser removida). Após este período remover/raspar o produto com uma espátula e se necessário repetir o processo até total remoção da pintura original. Após a remoção/raspagem, limpar a área com Thinner ou Solução Desengraxante.

MANUSEIO

Utilizar um pano ou papel sobre a tampa e abri-la com cuidado afim de que os gases contidos na embalagem saiam lentamente. Para melhor eficiência do Removedor Pastoso é aconselhável lixar ou provocar ranhuras na superfície da tinta e aplicar o produto em camadas espessas. Não utilize este produto sobre superfícies quentes ou expostas ao sol. Após sua utilização lavar a peça com água e sabão, em seguida secar e limpar com thinner e/ou desengraxante.

RENDIMENTO

4,0m² kg/demão

COMPOSIÇÃO

Solventes clorados, solventes diversos, ceras minerais e aditivos.

EMBALAGEM

900mL / 3,6L

VALIDADE

12 meses. Estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

DESEMPENHO DO PRODUTO:

O desempenho do produto será resguardado, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante fornecidas por meio do rótulo da embalagem, FISPQ e site da empresa. O desempenho do produto depende de variáveis, como a preparação de superfície, as condições climáticas, o conhecimento técnico e prático do aplicador e outros casos excepcionais que não estão ao alcance do fabricante. O rendimento do produto depende do tipo de superfície e do sistema de pintura a ser realizado, da espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais,

EMERGÊNCIAS MÉDICAS 24h: CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA (CIT – Paraná): 0800-410148.

O boletim Técnico e a Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) pode ser obtida através do site www.mercuretintas.com.br.

MERCURE TINTAS LTDA

CNPJ 05.691.870/0001-78

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Químico Resp: *CRQ PR 09400615– IX Região*