

Revestimento acrílico a base de água, fácil de aplicar e proporciona para sua parede um efeito lindo, moderno e sofisticado. Suas paredes terão um efeito personalizado com cores prontas para uso, podendo ser aplicada em ambientes internos e externos. Sua formulação especial garante, além de secagem rápida, a resistência ideal para aplicação em ambientes externos. Produtos Classificados conforme Norma ABNT NBR 11702 – Tipo 4.6.1

EMBALAGEM:

Balde: 3,8kg

Balde: 5,0Kg

CORES:

Conforme catálogo.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA:

Resina acrílica, pigmentos, cargas minerais, surfactantes, água, espessantes e microbiocidas não metálicos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Teor de Sólidos (%)	55 - 60
Peso Específico (g / cm ³)	1,70 – 1,75
Consistência (cm)	7,0 – 7,5
PH	8,5 – 9,5
Toxidade	Consultar FDS

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE – Conforme ABNT NBR 13245:

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou mofo. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. O brilho deve ser eliminado através de lixamento para dar maior aderência.

Antes de pintar, seguir as seguintes orientações, de acordo com a superfície:

Antes de aplicar, siga as recomendações abaixo, de acordo com o tipo e estado da sua parede.

Em bom estado - Lixe e elimine o pó com pano úmido.

Superfície com umidade - Antes de aplicar a Massa, resolva o que está causando o problema.

Gesso, concreto ou blocos de cimento - Lixar e eliminar o pó com pano úmido. Aguardar secar e aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes da Mercure, exceto sobre Gesso Corrido. Para este tipo de superfície indicamos o Produto Mercure Gesso & Drywall.

Com reboco novo - Aguarde no mínimo 30 dias e depois desse tempo, lixe e elimine o pó.

Aplique o Selador Acrílico da Mercure para paredes internas. Caso não seja possível aguardar os 30 dias e a secagem total do reboco, aplique o Fundo Preparador de Paredes da Mercure.

Com reboco fraco, caiação, desagregado ou partes soltas - Lixar e eliminar o pó com pano úmido. Aplicar previamente o Fundo Preparador de Paredes Mercure.

Imperfeições acentuadas na superfície - Lixar e eliminar o pó com pano úmido. Corrigir previamente com argamassa.

Paredes mofadas - Misture água e água sanitária em partes iguais. Lave bem a área. Espere 6 horas e enxágue com bastante água. Espere que seque bem para aplicar a massa.

Com brilho - Lixe e eliminar o pó com pano úmido e aguardar secagem.

Com gordura ou graxa - Misture água com detergente neutro e lave. Depois enxágue com bastante água. Espere que seque bem para aplicar a Massa

DILUIÇÃO:

Pronto para uso.

APLICAÇÃO:

Com a desempenadeira de aço INOXIDAVEL, faça movimentos curtos e aplique o EFEITO CIMENTO QUEIMADO MERCURE somente em algumas áreas, cobrindo a cor de fundo com uma camada fina e uniforme de tinta. Depois, retorne e preencha as áreas que faltam, esse processo resultará em um efeito mais natural. Aguarde secar por 4 horas. Antes da segunda demão, cheque a pintura. Se houver excesso de produto, basta lixar o local. Na segunda demão, aplique pequenas quantidades do produto com movimentos aleatórios e irregulares por toda a área. Deixe secar por 4 horas. Para a terceira demão, aplique pequenas quantidades do produto com movimentos ondulares e sempre pressionando a desempenadeira.

Para efeito com brilho, após a secagem, efetue lixamento suave, com movimentos circulares (Lixa grão nº400). Remova o pó com um pano umedecido em água e reaplique camadas extremamente finas sobre toda a superfície. Sobre a massa lisa e seca, movimentar a desempenadeira de inox inclinada com força, promovendo o atrito, isso atribuirá nuances de brilho no efeito.

RENDIMENTO:

Até 6m²/ demão/kg*

*Rendimento estimado. Pode variar dependendo da porosidade, diluição, absorção da superfície, técnicas de aplicação e tonalidade da cor escolhida.

SECAGEM:

Entre demãos: 3 a 4 horas

Final: 24 horas

ARMAZENAMENTO:

Manter a embalagem devidamente fechada, fora de alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco e ventilado.

ADVERTÊNCIAS:

Em AMBIENTES EXTERNOS NÃO COBERTOS pode ocorrer perda de brilho e desbotamento precoce. Este produto NÃO É INDICADO para aplicação em pisos. ANTES DE APLICAR QUALQUER TIPO DE ACABAMENTO SOBRE O EFEITO, procure orientação técnica sobre o produto, ou faça testes para avaliar o resultado final. Evite aplicar em dias chuvosos. Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%. Evite expor a superfície a esforços durante 5 dias após a aplicação, pois a película estará em processo de cura. Antes da aplicação do produto verifique estar com equipamento adequado para aplicação. Pode ocorrer manchas após as primeiras chuvas em pequenas quantidades, devido a extração de solúveis, mais estas desaparecem quando a superfície for lavada por igual sem comprometerem as propriedades finais do produto. A técnica de aplicação varia de profissional para profissional e das condições de preparação da superfície. O número de demãos pode variar conforme a experiência do aplicador e a técnica utilizada. A técnica mais comum que utiliza cera e polimento para finalização do acabamento, geralmente é feita em 2 ou 3 demãos. O brilho do produto também pode ser obtido através de uma maior compactação do produto, elevando seu brilho sem mesmo a necessidade de cera polidora. Nesta técnica o número de demãos aumenta para 5 ou 6 demãos.

DESEMPENHO DO PRODUTO:

O desempenho do produto será resguardado, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante fornecidas por meio do rótulo da embalagem, FDS e site da empresa. O desempenho do produto depende de variáveis, como a preparação de superfície, as condições climáticas, o conhecimento técnico e prático do aplicador e outros casos excepcionais que não estão ao alcance do fabricante.

O rendimento do produto depende do tipo de superfície e do sistema de pintura a ser realizado, da espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais, etc.

VALIDADE:

24 meses, após a data de fabricação.

EMERGÊNCIAS MÉDICAS (24h):

CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA (CIT – Paraná): 0800-410148

O Boletim Técnico e a Ficha de Dados de Segurança (FDS) podem ser obtidos em nosso site:
www.mercuretintas.com.br

Mercure Tintas Ltda.

CNPJ: 05.691.870/0001-78

(43) 3377-5500

Químico Resp.: Luis Carlos Ferreira dos Santos

CRQ PR 09400615 – IX Região