

A *Seladora Concentrada Mercure* é um produto desenvolvido especialmente para aplicação sobre madeiras novas em ambientes internos. Apresenta acabamento acetinado, incolor e transparente, proporcionando ótimo poder de enchimento, selagem e aderência. Fácil de aplicar, alto rendimento, pode ser lixado até 1 hora após sua aplicação. Indicado para ambientes internos reduz a porosidade e elimina a absorção antes da aplicação do acabamento em superfícies novas de madeira, dos tipos móveis em geral, armários embutidos, madeiras decorativas, lambris, etc.

EMBALAGEM:

900mL
Galão 3,6L
Lata 18L.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA:

Resinas alquídicas modificadas, nitrocelulose, solventes do tipo hidrocarbonetos aromáticos, ésteres, álcoois, éteres glicólicos e aditivos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Acabamento	Acetinado
Teor de Sólidos (%)	18-25
Peso Específico (g/cm³)	0,90 – 1,10
Viscosidade CF4 (s)	90'' - 180''
Diluyente	Thinner 300N
Toxicidade	Consultar FISPQ

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou mofo. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. O brilho deve ser eliminado através de lixamento para dar maior aderência. Antes de pintar, seguir as seguintes orientações, de acordo com a superfície:

Madeira

Nova: Verificar se a madeira está seca, lixar para eliminar farpas e eliminar o pó. Aplicar uma demão, aguardar secagem entre 1 a 2 horas, lixar e reaplicar se necessário.

APLICAÇÃO

Aplicar de 2 a 3 demãos com rolo, pincel, boneca ou pistola.

DILUIÇÃO

Diluir com Thinner 300N, Boneca: diluir máx.60% - Pistola: diluir máx. 80%.

RENDIMENTO

Até 10m² por litro/demão.

Podendo variar de acordo com a aplicação, absorção da superfície e espessura de camada aplicada.

SECAGEM

Toque: 10 min

Lixamento: 1 a 2 horas

ARMAZENAMENTO:

Não guardar o produto diluído. Manter a embalagem devidamente fechada, fora de alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco e ventilado.

ADVERTÊNCIAS:

Evitar a pintura de área externa em dias chuvosos ou com ocorrências de ventos fortes que podem transportar, para a pintura, pó ou partículas suspensas no ar. Não pintar em dias chuvosos, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 35°C e umidade relativa do ar superior a 80%. Não usar outro solvente para diluição. Produto a base de nitrocelulose com interferência de temperatura, pode ficar menos resistente e grudar no empilhamento, por isso recomendamos atenção quanto as condições de armazenagem das peças com este tipo de acabamento. Não aplicar em superfícies externas, o contato com a umidade e intemperismo provoca deslocamento e branqueamento do produto. Não aplique produtos PU sobre seladora, pois pode craquelar o filme. Normalmente com 03 demãos se consegue ótimo resultado, mas, dependendo do tipo ou estado da superfície, pode ser que seja preciso mais demãos. Não aplicar camada muito alta, pois pode enrugur. Não aplicar em madeira verde. Não usar em madeira úmida. Não misturar com produto de outra composição.

DESEMPENHO DO PRODUTO:

O desempenho do produto será resguardado, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante fornecidas por meio do rótulo da embalagem, FISPQ e *site* da empresa. O desempenho do produto depende de variáveis, como a preparação de superfície, as condições climáticas, o conhecimento técnico e prático do aplicador e outros casos excepcionais que não estão ao alcance do fabricante. Este boletim é meramente orientativo e não deve ser considerado como garantia ou especificação de qualidade. O rendimento do produto depende do tipo de superfície e do sistema de pintura a ser realizado, da espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais, etc.

VALIDADE:

24 meses, após a data de fabricação.

EMERGÊNCIAS MÉDICAS (24h):

CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA (CIT – Paraná): 0800-410148

O Boletim Técnico e a Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) podem ser obtidos pelo nosso site: www.mercuretintas.com.br.

MERCURE INDÚSTRIA DE TINTAS LTDA

CNPJ 05.691.870/0001-78

INDÚSTRIA BRASILEIRA

(43) 3377-5500

Químico Resp:

CRQ PR 09400615– IX Região