

Indicado para proteger e embelezar portas, janelas, lambris, esquadrias, casas de madeira, móveis para piscina e jardins e madeiras decorativas em geral, em ambientes externos e internos. Este produto é um impregnante que atribui à madeira um acabamento transparente e acetinado. Penetra nas fibras da madeira, sem formar filme, realçando seus veios e desenhos naturais, conferindo proteção e evitando falhas como formação de bolhas, trincas e descascamento. Indicado como acabamento em superfícies de madeira em geral, fácil de aplicar, hidrorrepelente, realça os veios da madeira, fácil manutenção, não forma filme, com duplo filtro solar e durabilidade de até 2 anos. Produto classificado conforme ABNT NBR 11702 do tipo 4.4.1.2.

EMBALAGEM:

900mL
Galão 3,6L
Lata 18L.

CORES:

Conforme catálogo.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Produto à base de resina alquídica modificada, cargas inertes, pigmentos inorgânicos, aditivos específicos, hidrocarbonetos alifáticos e pequena fração de aromáticos. Não contém pigmentos e aditivos à base de metais pesados. Não contém benzeno.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabamento	Acetinado/Brilhante
Teor de Sólidos (%)	25 – 30
Peso Específico (g / cm³)	0,85 – 0,90
Viscosidade Copo Ford 04 (t)	10 – 15 seg
Diluyente	Thinner PN Mercure
Toxidade	Consultar FISPQ

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE – Conforme ABNT NBR 13245: A superfície deverá estar seca, firme e sem poeira, isenta de contaminantes, tais como: óleos, sais, graxas, gorduras, poeiras, etc., devidamente aplicada com fundo recomendado. A preparação cuidadosa da superfície a ser pintada é princípio fundamental para que a pintura dure por muito tempo, antes de iniciar a pintura, observe as seguintes instruções:

Madeira Nova: Lixe até eliminar as farpas e remova o pó.

Poeira e Pó De Lixamento: Remova com escova de pelos e limpe com pano limpo umedecido com *Aguarrás Mercure*.

Superfícies Brilhantes: Lixe até a perda total do brilho e remova o pó de lixamento.

Manchas Gordurosas e Graxas: Lave com água e detergente, enxágue e deixe secar, ou utilize um pano limpo umedecido com *Aguarrás Mercure*.

Mofo: Limpe com água sanitária e deixe agir por alguns minutos. Enxágue e deixe secar.

Umidade: Não inicie a pintura sobre superfícies com problemas de umidade. Identifique a causa e trate adequadamente.

Partes Soltas ou sem Aderência: Raspe com espátula e lixe até total remoção.

Madeira já Envernizada: Observe o estado geral da pintura antiga. Estando em boas condições, lixe, remova o pó e aplique o *Stain Impregnante Mercure*.

APLICAÇÃO

Aplicar de 2 a 3 demãos com rolo, pincel ou pistola. Após a correta preparação da superfície, aplicar as 3 demãos do produto pronto para uso sem esticar a aplicação utilizando pincel diretamente sobre a madeira e de modo uniforme, sempre no sentido dos veios da madeira, garantindo assim boa penetração nas fibras e obtenção do efeito hidrorrepelente.

DILUIÇÃO

Produto Pronto pra Uso. Agite bem antes de usar.

STAIN INPREGNANTE PREMIUM**RENDIMENTO**

Até 15m² por litro/demão. Podendo variar de acordo com a aplicação, absorção da superfície e espessura de camada aplicada.

SECAGEM

Toque: 4 horas

Entre demãos: 8 horas

Final: 24 horas

ARMAZENAMENTO:

Não guardar o produto diluído. Manter a embalagem devidamente fechada, fora de alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco e ventilado.

ADVERTÊNCIAS:

Evitar a pintura de área externa em dias chuvosos ou com ocorrências de ventos fortes que podem transportar, para a pintura, pó ou partículas suspensas no ar. Não aplique o produto em ambientes com temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C ou ainda, se a umidade relativa do ar for maior que 85%; Não usar outro solvente para diluição. Durante 15 dias após a aplicação, não submeta a superfície envernizada a esforços. Não ultrapasse o prazo de 48 horas entre demãos. A cura total da película ocorre após 7 dias da aplicação. Não aplique sobre madeiras resinosas ou impregnadas com produtos à base de silicone e/ou óleo (linhaça). Não aplicar em madeira verde. Não usar em madeira úmida. deve ser aplicado somente a pincel ou trincha de cerdas macias, com pinceladas longas e contínuas. Em caso de excesso, retirar com um pano limpo para não formar camadas. Não misturar com produto de outra composição.

DESEMPENHO DO PRODUTO:

O desempenho do produto será resguardado, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante fornecidas por meio do rótulo da embalagem, FISPQ e *site* da empresa. O desempenho do produto depende de variáveis, como a preparação de superfície, as condições climáticas, o conhecimento técnico e prático do aplicador e outros casos excepcionais que não estão ao alcance do fabricante. Este boletim é meramente orientativo e não deve ser considerado como garantia ou especificação de qualidade. O rendimento do produto depende do tipo de superfície e do sistema de pintura a ser realizado, da espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais, etc. Garantia de 2 anos para a integridade e aparência natural da madeira (o envelhecimento natural ocorrerá, porém sem descascamento), quando aplicado os sistemas de pintura recomendados no boletim técnico. Esta garantia refere-se somente à reposição de produto.

VALIDADE:

24 meses, após a data de fabricação.

EMERGÊNCIAS MÉDICAS (24h): CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA (CIT – Paraná): 0800-410148

O Boletim Técnico e a Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) podem ser obtidos pelo nosso site: www.mercuretintas.com.br.

MERCURE INDÚSTRIA DE TINTAS LTDA

CNPJ 05.691.870/0001-78

INDÚSTRIA BRASILEIRA

(43) 3377-5500

Químico Resp: CRQ PR 09400615– IX Região