

O Verniz Marítimo Mercure é um produto de fácil aplicação, bom alastramento e aderência, secagem rápida e que realça o aspecto natural da madeira, proporcionando acabamentos brilhante, acetinado ou fosco. É indicado para proteção e decoração de superfícies internas e externas de madeira, como casas de madeira, portas, janelas, móveis e madeiras decorativas em geral, conferindo boa resistência às intempéries. Produto classificado conforme ABNT NBR 11702 do tipo 4.3.1.4 e 4.3.1.5.

EMBALAGEM

225mL
900mL
Galão 3,6L
Lata 18L.

CORES

Conforme catálogo.

COMPOSIÇÃO

Resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos, aditivos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabamento	Brilhante	Acetinado	Fosco
Teor de Sólidos (%)	>40	>40	>40
Peso Específico (g / cm³)	0,85 – 1,0	0,90 – 1,10	0,90 – 1,10
Viscosidade Copo Ford 04 (t)	60'' - 130''	90'' - 180''	90'' - 180''
Brilho (U.B.)	> 80	20 – 40	< 20
Diluyente	Aguarrás Mercure		
Toxicidade	Consultar FISPQ		

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE – Conforme ABNT NBR 13245: A superfície deverá estar seca, firme e sem poeira, isenta de contaminantes, tais como: óleos, sais, graxas, gorduras, poeiras, etc., devidamente aplicada com fundo recomendado. A preparação cuidadosa da superfície a ser pintada é princípio fundamental para que a pintura dure por muito tempo, antes de iniciar a pintura, observe as seguintes instruções:

Madeira

Nova com seladora: Verificar se a madeira está seca, lixar para eliminar farpas e eliminar o pó.

Nova sem seladora: Verificar se a madeira está seca, lixar para eliminar farpas, aplicar uma demão de seladora para madeira e corrigir possíveis imperfeições; após secagem, lixar novamente e eliminar o pó.

Repintura: Lixar a superfície para eliminar o brilho; retirar todo o pó.

DILUIÇÃO:

Rolo e Pincel: 10% de *Aguarrás Mercure* para todas as demãos.

Pistola: 15% de *Aguarrás Mercure* na primeira demão e até 10% nas demãos seguintes.

APLICAÇÃO:

Indica-se de 2 a 3 demãos ou de acordo com a necessidade, usando rolo de espuma ou lã de carneiro antigota, pincel ou pistola (pressão de 25 a 33 lbs/pol²).

Agite bem o produto antes da diluição.

RENDIMENTO:

Até 12m² por litro/demão. Podendo variar de acordo com a aplicação, absorção da superfície e espessura de camada aplicada.

SECAGEM

Toque: 4 horas
Entre demãos: 8 horas
Final: 24 horas

ARMAZENAMENTO:

Não guardar o produto diluído. Manter a embalagem devidamente fechada, fora de alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco e ventilado.

ADVERTÊNCIAS:

Evitar a pintura de área externa em dias chuvosos ou com ocorrências de ventos fortes que podem transportar, para a pintura, pó ou partículas suspensas no ar. Pintar em ambientes com temperaturas entre 10°C a 40°C umidade relativa do ar superior a 80%. Não usar outro solvente para diluição. Não aplicar em superfície muito quente, pois pode ocasionar bolhas. Não aplicar camada muito alta, pois pode enrugir. Todo produto brilhante necessita de uma superfície lisa para realçar o brilho. Não aplicar em madeira verde. Não usar em madeira úmida. Não misturar com produto de outra composição.

DESEMPENHO DO PRODUTO:

O desempenho do produto será resguardado, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante fornecidas por meio do rótulo da embalagem, FISPQ e *site* da empresa. O desempenho do produto depende de variáveis, como a preparação de superfície, as condições climáticas, o conhecimento técnico e prático do aplicador e outros casos excepcionais que não estão ao alcance do fabricante. Este boletim é meramente orientativo e não deve ser considerado como garantia ou especificação de qualidade. O rendimento do produto depende do tipo de superfície e do sistema de pintura a ser realizado, da espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais, etc.

VALIDADE:

24 meses, após a data de fabricação.

EMERGÊNCIAS MÉDICAS (24h): CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA (CIT – Paraná): 0800-410148

O Boletim Técnico e a Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) podem ser obtidos pelo nosso site: www.mercuretintas.com.br.

MERCURE INDÚSTRIA DE TINTAS LTDA

CNPJ 05.691.870/0001-78
INDÚSTRIA BRASILEIRA
(43) 3377-5500
Químico Resp: CRQ PR 09400615– IX Região