

É um revestimento de acabamento áspero, composto de polímeros acrílicos, que possui em sua formulação grande parte de grãos de calcário dolomítico, que criam um efeito rústico e moderno. Concede um aspecto nobre, de excelente acabamento que combina facilmente com qualquer ambiente.

Preparação de Superfície: As partes soltas ou má aderidas devem ser raspadas e/ou escovadas, já as tintas envelhecidas, devem ser lavadas e lixadas, deixando a superfície isenta de brilhos e poeiras. Aplicar 1 demão de Fundo Preparador de Paredes, utilizado para uniformizar a absorção, selar, aumentar a coesão de superfícies porosas e isolar possíveis produtos que possam danificar a ancoragem do produto antes de sua aplicação. Aplicar 2 demãos de um primer para revestimento conforme cor escolhida, para uniformizar a superfície e evitar manchas no produto final.

Aplicação do Produto: Não aplicar em dias chuvosos ou com umidade elevada. Aguardar secagem do primer mínimo 4 horas. As paredes devem estar perfeitamente niveladas. Utilizar Desempenadeira de aço INOX e desempenadeira de PVC (não utilizar desempenadeiras de aço convencional pois tendem a oxidar e fazer o produto ficar manchado após a secagem). Nunca interromper a aplicação no meio da superfície, pois o acabamento não aceita emendas. **Atenção:** Até 30 dias após a aplicação do produto pingos de chuva podem provocar manchas “esbranquiçadas” devido ao alto teor de resina do produto. As manchas vão desaparecendo à medida que o produto vai secando e evaporando a umidade da parede. Por se tratar de produtos em sua composição natural, lotes diferentes aplicados no mesmo pano poderão apresentar diferença de cor.

Diluição

Pronto para uso

*Se necessário, poderá acrescentar até 3% de água potável

Rendimento

- De 3,0 a 4,5kg/m²

Secagem

- Ao toque 2 horas
- Cura total 30 dias

EMERGÊNCIAS MÉDICAS 24h: CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA (CIT – Paraná): 0800-410148.

O boletim Técnico e a Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) pode ser obtida através do site www.mercuretintas.com.br.

MERCURE TINTAS LTDA

CNPJ 05.691.870/0001-78

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Químico Resp: CRQ PR 09400615— IX Região