

O Primer Zarcão Laranja é especialmente indicado como fundo anticorrosivo para superfícies ferrosas, externas e internas, novas ou com indícios de corrosão. Produto de fácil aplicação, boa aderência e fácil de lixar. Sua fórmula proporciona uma excelente proteção contra a corrosão permitindo uma maior proteção da superfície

**EMBALAGEM:**

Lata 900mL  
Galão 3,6L  
Lata 18L.

**COMPOSIÇÃO QUÍMICA:**

Resina alquídica modificada, pigmentos anticorrosivo, cargas inertes, aditivos, hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Acabamento</b>	Fosco
<b>Teor de Sólidos (%)</b>	40 – 60
<b>Peso Específico (g / cm<sup>3</sup>)</b>	1,10 – 1,30
<b>Viscosidade KU</b>	80 – 90
<b>Cobertura (%)</b>	Mínimo 75
<b>Diluyente</b>	Aguarrás ou Thinner 200S Mercure
<b>Toxicidade</b>	Consultar FISPQ

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE** – A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou mofo. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. O brilho deve ser eliminado através de lixamento para dar maior aderência. Antes de pintar, seguir as seguintes orientações, de acordo com a superfície:

<b>Superfícies Metálicas</b>	<b>Novos:</b> Limpar, lixar, caso tenha resíduos de óleos efetuar limpeza com <i>Solução Desengraxante Mercure</i> . Aplicar de 2 a 3 demãos de <i>Primer Zarcão Mercure</i> conforme especificação.
	<b>Com ferrugem/corrosão:</b> Raspar, lixar, limpar, verificar a condição, e aplicar conforme indicação de 2 a 3 demãos de <i>Primer Zarcão Mercure</i> .
	<b>Repintura:</b> Remover partes velhas, soltas ou mal aderidas, raspar partes descascadas limpar e aplicar <i>Primer Zarcão Mercure</i> . Caso tenham ferrugem proceder conforme descrito acima.
<b>Galvanizado</b>	Limpar, lixar, remover todo tipo de sujidade e após passar demãos de <i>Fundo para Galvanizado</i> antes do <i>Primer Zarcão Mercure</i> .
<b>Manchas de gordura ou graxa</b>	Lavar com solução de água e detergente; aguardar a secagem; se não remover, limpar com <i>Solução Desengraxante Mercure</i> ou decapante e esperar secar; seguir as orientações específicas de cada superfície acima

**DILUIÇÃO**

Pincel/Rolo de espuma: 10% com *Aguarrás* ou *Thinner 200S Mercure*  
Pistola: 20% com *Aguarrás* ou *Thinner 200S Mercure*  
Agitar bem o produto antes da diluição

**APLICAÇÃO**

Utilizar pincel, rolo de espuma ou pistola.

**RENDIMENTO**

De 10 a 15 m<sup>2</sup> por litro/demão dependendo da espessura, diluição, absorção da superfície, técnicas de aplicação.

**SECAGEM**

Ao toque: 30 minutos  
Entre demãos: 8 horas  
Final: 24 horas

**ARMAZENAMENTO:**

Não guardar o produto diluído. Manter a embalagem devidamente fechada, fora de alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco e ventilado.

**ADVERTÊNCIAS:**

Evitar a pintura de área externa em dias chuvosos ou com ocorrências de ventos fortes que podem transportar, para a pintura, pó ou partículas suspensas no ar. Não utilize este produto em temperatura ambiente abaixo de 10°C ou acima de 40°C ou com umidade relativa do ar acima de 85%. Não usar outro solvente para diluição. Não aplicar em superfície muito quente, pois pode ocasionar bolhas, havendo formação de bolhas na aplicação, corrigir imediatamente o defeito para não haver destacamento. Não aplicar camada muito alta, pois pode enrugar.

**DESEMPENHO DO PRODUTO:**

O desempenho do produto será resguardado, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante fornecidas por meio do rótulo da embalagem, FISPQ e *site* da empresa. O desempenho do produto depende de variáveis, como a preparação de superfície, as condições climáticas, o conhecimento técnico e prático do aplicador e outros casos excepcionais que não estão ao alcance do fabricante. Este boletim é meramente orientativo e não deve ser considerado como garantia ou especificação de qualidade. O rendimento do produto depende do tipo de superfície e do sistema de pintura a ser realizado, da espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais, etc.

**VALIDADE:**

24 meses, após a data de fabricação.

**Mercure Tintas Ltda.**

CNPJ: 05.691.870/0001-78  
Rua: Meire Cristiane Bonancea Santos, 265  
Conjunto Hab. Jesualdo Garcia Pessoa  
Londrina - PR - CEP: 86.031-392  
Contato: (43) 3377-5500 ou [mercure@mercuretintas.com.br](mailto:mercure@mercuretintas.com.br)  
Químico Resp.: Luis Carlos Ferreira dos Santos  
CRQ PR 09400615 – IX Região