BOLETIM TÉCNICO

SELADOR ACRÍLICO

O Selador Acrílico Mercure é um complemento acrílico ideal para paredes novas internas e externas de reboco, blocos de concreto e concreto aparente. É indicado para selar e uniformizar a absorção das superfícies. Seu alto poder de enchimento melhora o rendimento das tintas de acabamento. Produto classificado conforme ABNT NBR 11702 do tipo 4.1.2.5

EMBALAGEM:
Galão 3,6L
Balde 18L
Barrica 18KG

COMPOSIÇÃO QUÍMICA:
Copolímeros acrílicos, solventes orgânicos, pigmentos ativos e Inertes, cargas minerais, coalescente e água.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Teor de Sólidos (%)	40 – 60
Peso Específico (g / cm3)	1,20 – 1,40
Viscosidade K.U.	80 – 90
pH	8,5 - 10
Diluente	Água

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE – Conforme ABNT NBR 13245:
A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou mofo. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. O brilho deve ser eliminado através de lixamento para dar maior aderência. Antes de pintar, seguir as seguintes orientações, de acordo com a superfície:

Alvenaria	**Reboco Novo:** Aguardar a secagem total e cura da superfície num prazo mínimo de 28 dias.
	Reboco fraco: Aguardar a secagem e cura**.** Lixar, eliminar poeira e partes soltas, aplicar uma demão de *Fundo Preparador de Paredes Mercure.*
Manchas de gordura ou graxa	Lavar com solução de água e detergente; aguardar a secagem; se não remover, limpar com Solução Desengraxante Mercure e esperar secar; seguir as orientações específicas de cada superfície acima
Partes mofadas	Lavar com solução de *Limpa Telha Mercure* 1:1; aguardar a secagem; seguir as orientações específicas de cada superfície acima.

APLICAÇÃO:
De 2 a 3 demãos usando rolo de lã de carneiro, pincel ou pistola convencional.

DILUIÇÃO:
Diluir com água potável, pincel e rolo até 20%, na pistola até 30%.

RENDIMENTO:
24m²/galão de 3,6L, 120m²/balde de 18L e 90m²/barrica de 18Kg. O rendimento do produto depende da espessura, diluição, absorção da superfície e técnicas de aplicação.

SECAGEM:
Toque: 2 horas.
Repintura: 4 horas.
Total: 12 horas

ARMAZENAMENTO:
Não guardar o produto diluído. Manter a embalagem devidamente fechada, fora de alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco e ventilado.

ADVERTÊNCIAS:
Evitar a pintura de área externa em dias chuvosos ou com ocorrências de ventos fortes que podem transportar, para a pintura, pó ou partículas suspensas no ar. Não utilize este produto em temperatura ambiente abaixo de 10°C ou acima de 40°C ou com umidade relativa do ar acima de 85%. Não deixar o Fundo mais de 5 dias sem aplicar o acabamento, sendo que, se o fundo ficar exposto mais de 72 horas, deve-se efetuar um lixamento leve na superfície antes de aplicar o acabamento. Não usar outro solvente para diluição. Não aplicar sobre superfícies de alvenarias úmidas, molhadas ou com infiltrações. Corrigir falhas antes da pintura. Não limpar a pintura com pano seco, pois poderá ocorrer o polimento da superfície.

DESEMPENHO DO PRODUTO:
O desempenho do produto será resguardado, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante fornecidas por meio do rótulo da embalagem, FISPQ, *site* da empresa. O desempenho do produto depende de variáveis, como a preparação de superfície, as condições climáticas, o conhecimento técnico e prático do aplicador e outros casos excepcionais que não estão ao alcance do fabricante.
O rendimento do produto depende do tipo de superfície e do sistema de pintura a ser realizado, da espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais, etc.

VALIDADE:
24 meses, após a data de fabricação.

GARANTIA:
Este produto passou por rigoroso controle de qualidade e terá suas características resguardadas, desde que sejam seguidas corretamente as instruções de uso. O desempenho do *Fundo Branco Fosco Base Água* depende das condições de preparação da superfície; faça-a corretamente e terá a garantia do produto assegurada.

Observação: Os valores de secagem e das características técnicas mostradas anteriormente são obtidos em condições adequadas de temperatura e umidade (25ºC e 70% U.R.).

EMERGÊNCIAS MÉDICAS (24h): CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA (CIT – Paraná): 0800-410148

O Boletim Técnico e a Ficha de Dados de Segurança (FDS) podem ser obtidos em nosso site: www.mercuretintas.com.br.

MERCURE TINTAS LTDA
CNPJ: 05.691.870/0001-78
(43) 3377-5500
Químico Resp: Luis Carlos Ferreira dos Santos
CRQ PR 09400615 – IX Região