

Tinta Acrílica à base de resina acrílica especial para pisos cimentados, indicada para pintura, proteção e embelezamento de áreas de lazer, demarcação de garagens, pisos comerciais, etc. Tem grande poder de cobertura e alta durabilidade. Produto classificado conforme norma NBR 11702 - Tipo 4.5.14

EMBALAGEM:

Balde 18,0L

CORES:

Conforme catálogo.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA:

Copolímero em emulsão acrílica estirenada, cargas minerais, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aditivos de reologia, microbicidas não metálicos coalescentes e água.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Acabamento	Fosco
Teor de Sólidos (%)	40 - 60
Peso Específico (g / cm³)	1,25 – 1,35
Viscosidade K.U.	90 – 100
Cobertura (%)	Mínimo 75
Brilho (U.B.)	Ausente
Diluyente	Água
Toxidade	Consultar FISPQ

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE – Conforme ABNT NBR 13245: A superfície deverá estar seca, firme e sem poeira, isenta de contaminantes, tais como: óleos, sais, graxas, gorduras, poeiras, etc., devidamente aplicada com fundo recomendado. A preparação cuidadosa da superfície a ser pintada é princípio fundamental para que a pintura dure por muito tempo, antes de iniciar a pintura, observe as seguintes instruções:

Reboco novo, Concreto novo, Gesso, Drywall	Aguardar cura por 28 dias, aplicar uma demão de <i>Fundo Preparador de Paredes Mercure</i> ou conforme necessidade. Após secagem, aplicar a <i>Tinta Acrílica Mercure</i> conforme especificação.
Manchas de gordura ou graxa	Lavar com uma mistura de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem antes de pintar.
Reboco fraco, Superfície caiada ou c/partículas soltas	As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas, aplicar uma demão de <i>Fundo Preparador de Paredes Mercure</i> .
Partes mofadas	Lavar com solução de <i>Limpa Telha Mercure</i> e água (proporção de 1:1), deixar agir por 30min. Enxaguar bem aguardar a secagem e pintar.
Imperfeições rasas	Corrigir com Massa Acrílica (superfícies externas e internas) e Massa Corrida (superfícies internas) seguido de uma demão do <i>Fundo Preparador de Paredes Mercure</i> .

DILUIÇÃO:

Até 20% de água potável, ou conforme necessidade do substrato.

APLICAÇÃO:

De 2 a 3 demãos usando rolo de lã de carneiro, pincel ou pistola convencional.

RENDIMENTO ACABADO:24m² / galão de 3,6L120m² / balde de 18L

O rendimento pode variar dependendo da porosidade, diluição, absorção da superfície, técnicas de aplicação e tonalidade da cor escolhida.

SECAGEM:

Toque: 2 horas

Repintura: 4 horas

Total: 12 horas

ADVERTÊNCIAS:

Evitar a pintura de área externa em dias chuvosos ou com ocorrências de ventos fortes que podem transportar, para a pintura, pó ou partículas suspensas no ar. Não recomendamos pintar em ambientes com temperaturas inferiores a 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%. Não usar outro solvente para diluição. Não aplicar sobre superfícies de alvenarias úmidas, molhadas ou com infiltrações. Corrigir falhas antes da pintura. Não aplicar em superfícies muito quentes. Até 30 dias após a pintura, pingos de chuva ou respingos de água podem provocar manchas; se isto ocorrer lave toda a superfície com água limpa imediatamente; esta lavagem não altera as características do produto. Não usar sobre produtos à base de solventes antes do procedimento de repintura ou de preparo à superfície. Cores que em sua composição apresentam pigmentos amarelos, vermelhos e laranjas podem sofrer desbotamento precoce quando expostas a raios UV. Não limpar a pintura com pano seco, pois poderá ocorrer o polimento da superfície. Não aplicar cores claras sobre cores escuras, pois pode ocasionar falta de cobertura.

FRASES DE PRECAUÇÃO: Leia atentamente o rótulo antes de utilizar o produto. Durante a aplicação utilize luvas de borracha e óculos de proteção. Mantenha a embalagem bem fechada. Conserve fora do alcance de crianças e dos animais domésticos. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Caso ocorra contato com a pele ou olhos, lave imediatamente com água em abundância.

ARMAZENAMENTO:

Não guardar o produto diluído. Manter a embalagem devidamente fechada, fora de alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco e ventilado.

DESEMPENHO DO PRODUTO:

O desempenho do produto será resguardado, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante fornecidas por meio do rótulo da embalagem, FISPQ e *site* da empresa. O desempenho do produto depende de variáveis, como a preparação de superfície, as condições climáticas, o conhecimento técnico e prático do aplicador e outros casos excepcionais que não estão ao alcance do fabricante. O rendimento do produto depende do tipo de superfície e do sistema de pintura a ser realizado, da espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais, etc.

VALIDADE:

24 meses, após a data de fabricação.

EMERGÊNCIAS MÉDICAS (24h):

CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA (CIT – Paraná): 0800-410148

O Boletim Técnico e a Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) pode ser obtida pelo nosso site: www.mercuretintas.com.br.

MERCURE INDÚSTRIA DE TINTAS LTDA
CNPJ 05.691.870/0001-78
INDÚSTRIA BRASILEIRA
(43) 3377-5500.
CRQ PR 09400615– IX Região