

A *Tinta Acrílica Semibrilho Mercure* é uma tinta de alta qualidade e padrões técnicos para uso interno e externo com ótimo poder de cobertura úmida e seca, alto rendimento e fácil aplicação, de aspecto acetinado, alta durabilidade. Possui alta resistência e seu uso permite ocupar mais rápido as partes internas da residência após pintura, devido baixo odor. *Produto Classificado Conforme ABNT NBR 11702:2010 TIPO 4.5.1.*

**EMBALAGEM:**

Balde 18,0L

**CORES:**

Conforme catálogo.

**COMPOSIÇÃO QUÍMICA:**

Emulsão acrílica estirenada, cargas minerais, pigmentos orgânicos e inorgânicos, coalescentes, microbicidas não metálicos, aditivos de reologia e água.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Acabamento</b>	Semibrilho
<b>Teor de Sólidos (%)</b>	50 - 60
<b>Peso Específico (g / cm<sup>3</sup>)</b>	1,30 – 1,40
<b>Viscosidade K.U.</b>	90 – 100
<b>Brilho (U.B.)</b>	20 a 40 UB
<b>Diluyente</b>	Água
<b>Toxicidade</b>	Consultar FISPQ

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE – Conforme ABNT NBR 13245:** A superfície deverá estar seca, firme e sem poeira, isenta de contaminantes, tais como: óleos, sais, graxas, gorduras, poeiras, etc., devidamente aplicada com fundo recomendado. A preparação cuidadosa da superfície a ser pintada é princípio fundamental para que a pintura dure por muito tempo, antes de iniciar a pintura, observe as seguintes instruções:

Reboco novo, Concreto novo, Gesso, Drywall	Aguardar cura por 28 dias, aplicar uma demão de <i>Fundo Preparador de Paredes Mercure</i> ou conforme necessidade. Após secagem, aplicar a <i>Tinta Acrílica Mercure</i> conforme especificação.
Manchas de gordura ou graxa	Lavar com uma mistura de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem antes de pintar.
Reboco fraco, Superfície caiada ou c/partículas soltas	As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas, aplicar uma demão de <i>Fundo Preparador de Paredes Mercure</i> .
Partes mofadas	Lavar com solução de <i>Limpa Telha Mercure</i> e água (proporção de 1:1), deixar agir por 30min. Enxaguar bem aguardar a secagem e pintar.
Imperfeições rasas	Corrigir com Massa Acrílica (superfícies externas e internas) e Massa Corrida (superfícies internas) seguido de uma demão do <i>Fundo Preparador de Paredes Mercure</i> .

**APLICAÇÃO:**

De 2 a 3 demãos usando rolo de lã de carneiro, pincel ou pistola convencional.

**DILUIÇÃO:**

Até 20% de água potável para todas as demãos, ou conforme necessidade do substrato.

**RENDIMENTO ACABADO:**

Até 300m<sup>2</sup> / balde de 18L

O rendimento pode variar dependendo da porosidade, diluição, absorção da superfície, técnicas de aplicação e tonalidade da cor escolhida.

**SECAGEM:**

Toque: 2 horas

Repintura: 4 horas

Total: 12 horas

**ADVERTÊNCIAS:**

Evitar a pintura de área externa em dias chuvosos ou com ocorrências de ventos fortes que podem transportar, para a pintura, pó ou partículas suspensas no ar. Não recomendamos pintar em ambientes com temperaturas inferiores a 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%. Não usar outro solvente para diluição. Não aplicar sobre superfícies de alvenarias úmidas, molhadas ou com infiltrações. Corrigir falhas antes da pintura. Não aplicar em superfícies muito quentes. Até 30 dias após a pintura, pingos de chuva ou respingos de água podem provocar manchas; se isto ocorrer lave toda a superfície com água limpa imediatamente; esta lavagem não altera as características do produto. Não usar sobre produtos à base de solventes antes do procedimento de repintura ou de preparo à superfície. Cores que em sua composição apresentam pigmentos amarelos, vermelhos e laranjas podem sofrer desbotamento precoce quando expostas a raios UV. Não limpar a pintura com pano seco, pois poderá ocorrer o polimento da superfície. Não aplicar cores claras sobre cores escuras, pois pode ocasionar falta de cobertura.

**FRASES DE PRECAUÇÃO:** Leia atentamente o rótulo antes de utilizar o produto. Durante a aplicação utilize luvas de borracha e óculos de proteção. Mantenha a embalagem bem fechada. Conserve fora do alcance de crianças e dos animais domésticos. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Caso ocorra contato com a pele ou olhos, lave imediatamente com água em abundância.

**ARMAZENAMENTO:**

Não guardar o produto diluído. Manter a embalagem devidamente fechada, fora de alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco e ventilado.

**DESEMPENHO DO PRODUTO:**

O desempenho do produto será resguardado, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante fornecidas por meio do rótulo da embalagem, FISPQ e *site* da empresa. O desempenho do produto depende de variáveis, como a preparação de superfície, as condições climáticas, o conhecimento técnico e prático do aplicador e outros casos excepcionais que não estão ao alcance do fabricante. O rendimento do produto depende do tipo de superfície e do sistema de pintura a ser realizado, da espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais, etc.

**VALIDADE:**

24 meses, após a data de fabricação.

**EMERGÊNCIAS MÉDICAS (24h):**

CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA (CIT – Paraná): 0800-410148

O Boletim Técnico e a Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) pode ser obtida pelo nosso site: [www.mercuretintas.com.br](http://www.mercuretintas.com.br).

**MERCURE TINTAS LTDA**

CNPJ 05.691.870/0001-78

INDÚSTRIA BRASILEIRA

(43) 3377-5500.

Químico Resp:

CRQ PR 09400615– IX Região