

A *Tinta Emborrachada Mercure* é indicada para pintura de paredes externas e internas de alvenaria, telhas de concreto, fibrocimento, galvanizados e zinco. Possui propriedades de redução térmica e acústica do ambiente, excelente aderência, resistência a intempéries, ótima durabilidade e prevenção no combate a infiltrações na parede, como chuva, umidade, mofo e descascamento. É uma tinta acrílica de característica elástica, que possui um filme flexível com a capacidade mecânica de acompanhar a dilatação e a retração de paredes de alvenaria ou concreto cobrindo trincas e fissuras, formando uma película impermeável que impede a penetração de umidade, causadas pela mudança da temperatura. Produto classificado conforme ABNT NBR 11702 do tipo 4.5.16

EMBALAGEM:

Galão 3,24L/3,6L,
Balde 16,2L/18L

COMPOSIÇÃO QUÍMICA:

Emulsão acrílica elastomérica, cargas minerais, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aditivos e água.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Acabamento	Fosco
Teor de Sólidos (%)	40 - 55
Peso Específico (g / cm³)	1,20 - 1,35
Viscosidade K.U.	85 - 110
Cobertura Úmida (%)	Mínimo 80
Diluyente	Água
Toxidade	Consultar FISPQ

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE – Conforme ABNT NBR 13245:

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou mofo. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. O brilho deve ser eliminado através de lixamento para dar maior aderência. Antes de pintar, seguir as seguintes orientações, de acordo com a superfície:

Alvenaria:

Superfície nova - Aguardar secagem e cura de no mínimo 28 dias.

Repintura - Raspar e lixar até eliminar o brilho e remover a tinta antiga mal aderida.

Manchas De Gordura Ou Graxa:

Lavar com solução de água e sabão/detergente neutro;

aguardar a secagem total do substrato; seguir as orientações específicas de cada superfície.

Limos, Incrustações e demais sujeiras:

Lavar com solução de Limpa Telha Mercure e água (1:1), deixar agir por 30 minutos, logo após lavar com água e o auxílio de hidrojateamento mecânico até a total remoção da sujeira e partes mal aderidas.

Partes Mofadas:

Lavar com solução de Limpa Telha Mercure 1:1; aguardar a secagem; seguir as orientações específicas de cada superfície.

Telhados de Zinco, Alumínio ou Galvanizado:

Novo - Remover resíduos de graxa, óleos ou poeiras; aplicar uma demão de Fundo para Galvanizado Mercure.

Repintura - Raspar e lixar para remover tinta antiga e mal aderida ou qualquer ponto de ferrugem; aplicar *Fundo para Galvanizado Mercure*.

Fissuras e Trincas:

Eliminar todas as fissuras ou trincas conforme segue:

Fissuras (pequenas aberturas no reboco, rasas e sem continuidade, até 0,1mm de largura): limpar e escovar a superfície, eliminando o pó e as partes soltas. Aplicar *Fundo Preparador Mercure*.

Trincas (aberturas contínuas no reboco entre 0,1 a 0,3mm de largura, causadas por movimentos estruturais): abrir a trinca em forma de "V", limpar e escovar a superfície, eliminando o pó e as partes soltas. Aplicar *Fundo Preparador Mercure*, preencher as trincas com uma mistura de 1 parte de Tinta Acrílica Emborrachada para 2 a 3 partes de areia fina. Aplicar 1 demão de Tinta Acrílica Emborrachada afixando tela de poliéster. Aplicar 1 demão da mistura de areia e Tinta Acrílica Emborrachada para preencher a tela. Aplicar 3 demãos de Tinta Acrílica Emborrachada para acabamento.

DILUIÇÃO:

Até 10% de água potável para todas as demãos, ou conforme necessidade do substrato.

APLICAÇÃO:

De 2 a 3 demãos nas paredes; 5 a 6 para obter redução térmica e acústica em telhados, usando rolo de lã de carneiro, pincel ou airless. Agite bem o produto antes da diluição. Recomenda-se aplicar demãos cruzadas em M e W durante o procedimento de pintura.

RENDIMENTO:

36m² / balde de 3,6L

180m² / balde de 18L

O rendimento pode variar dependendo da porosidade, diluição, absorção da superfície, técnicas de aplicação e tonalidade da cor escolhida.

SECAGEM:

Toque: 2 horas

Entre demãos: 4 horas

Final: 24 horas

ADVERTÊNCIAS:

Evitar a pintura de área externa em dias chuvosos ou com ocorrências de ventos fortes que podem transportar, para a pintura, pó ou partículas suspensas no ar. Não recomendamos pintar em ambientes com temperaturas inferiores a 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%. Não usar outro solvente para diluição. Não aplicar sobre superfícies de alvenarias úmidas, molhadas ou com infiltrações. Corrigir falhas antes da pintura. Não aplicar em superfícies muito quentes. Até 30 dias após a pintura, pingos de chuva ou respingos de água podem provocar manchas; se isto ocorrer lave toda a superfície com água limpa imediatamente; esta lavagem não altera as características do produto. Não usar sobre produtos à base de solventes antes do procedimento de repintura ou de preparo à superfície. Cores que em sua composição apresentam pigmentos amarelos, vermelhos e laranjas podem sofrer desbotamento precoce quando expostas a raios UV. Não limpar a pintura com pano seco, pois poderá ocorrer o polimento da superfície. Não aplicar cores claras sobre cores escuras, pois pode ocasionar falta de cobertura.

FRASES DE PRECAUÇÃO: Leia atentamente o rótulo antes de utilizar o produto. Durante a aplicação utilize luvas de borracha e óculos de proteção. Mantenha a embalagem bem fechada. Conserve fora do alcance de crianças e dos animais domésticos. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Caso ocorra contato com a pele ou olhos, lave imediatamente com água em abundância.

ARMAZENAMENTO:

Não guardar o produto diluído. Manter a embalagem devidamente fechada, fora de alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco e ventilado.

DESEMPENHO DO PRODUTO:

O desempenho do produto será resguardado, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante fornecidas por meio do rótulo da embalagem, FISPQ e *site* da empresa. O desempenho do produto depende de variáveis, como a preparação de superfície, as condições climáticas, o conhecimento técnico e prático do aplicador e outros casos excepcionais que não estão ao alcance do fabricante. O rendimento do produto depende do tipo

de superfície e do sistema de pintura a ser realizado, da espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais, etc.

VALIDADE:

24 meses, após a data de fabricação.

EMERGÊNCIAS MÉDICAS (24h):

CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA (CIT – Paraná): 0800-410148

O Boletim Técnico e a Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) pode ser obtida pelo nosso site:

www.mercuretintas.com.br

MERCURE TINTAS LTDA

CNPJ 05.691.870/0001-78

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Químico Resp:

CRQ PR 09400615– IX Região